

AGREBEC Inc.

Devis technique : Marbre blanc pour toiture MB2-824, 20-40mm

- *Description tel que produit et/ou distribué par Agrébec inc.*

Cette pierre devra être de type métamorphique d'une dureté de 5 ou plus à l'échelle de Mohs. La granulométrie se situera entre 20 et 40 mm et devra être calibrée en respectant le fuseau granulométrique suivant :

| <u>Tamis</u> | <u>% passant</u> |
|--------------|------------------|
| 40.0 mm | 95-100 |
| 31.5 mm | 50-65 |
| 20.0 mm | 1-10 |
| 5.0 mm | 0-3 |

Le produit doit :

- Contenir un pourcentage de poussière nul à très faible d'un maximum de 1.2 % passant au tamis 0.080
- Subir une perte maximale de 2.0 % au test de dégradation au $MgSO_4$, selon la méthode CAN/CSA A23.2-9A
- Avoir un indice de réflexion solaire (IRS) de 72 ou plus selon la méthode ASTM E 1980
- Granulométrie selon la norme BNQ 2560-040
- Approuvé par l'AMCQ gravier 40-20mm groupe 2

650 rang des 25 Est, Saint-Bruno, Québec, Canada, J3V 0G6

☎ 450.461.2552 📠 450.461.1742 @ info@agrebec.ca