PAQCO
Produits Asphalte du Québec

PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE POUR BÂTIMENT

Enduit à Toitures Sans Fibre — P-30

Description

L'enduit sans fibre P-30 est un revêtement à base d'asphalte utilisé pour imperméabiliser le béton, les maçonneries et les toitures. Utilisé pour colmater les fuites et assurer l'étanchéité.

Préparation de surface

Éviter d'utiliser si on prévoit des averses. Nettoyer la surface afin qu'elle soit propre et exempte de toutes matières lâches ou étrangères. Réparer les trous et les fissures avec du ciment plastique de P-20 ou P-25.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau. Refermer le contenant après chaque utilisation. Appliquez en couche mince de 3mm (1/8'') maximum.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

Séchage

Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces

Emballage

Offert en contenant de 3,78 L et 18,9 L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement pendant 1 an suivant la date d'achat.

CHOIX ÉCO-RESPONSABLE
ECO-RESPONSIBLE CHOICE
CONTIENT DES MATIÈRES RECYCLÉES
CONTAINS RECYCLED MATERIALS

Condor Chimiques Inc. 2645 B, Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3
www.condor.pro info@condor.pro Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

Enduit à Toitures Sans Fibre

P-30

Tableau de données techniques

Couleur	Noir
Teneur en Solides	65 à 75 % (environ)
Densité Relative	0,93 kg/L (7,75 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	1 à 2 L /m² (2 à 4 gal/100 pi²) par couche (1/8 po)
Temps de séchage *	À 50 % H.R. 20° C (68° F)
Sec au toucher *	± 4 heures
Complètement sec *	± 48 heures
Température de fonctionnement	- 30 ° C à 95 ° C (- 22° F à 203° F)
Température d'application	S'applique à basse température, mais de préférence au-dessus de 10° C (50° F). Épaissit à basse température.
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, sel et solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants.
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m².s (0,05 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Si le produit est appliqué près d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protéger le produit fraîchement appliqué de la flamme nue et de la proximité des travaux de soudage. Lire la partie ''Avertissement'' avant de manipuler ce produit.

Note

Contient des distillats de pétrole. Tenir hors de la portée des enfants.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.