LEXPLAST TRUELLE

Mastic d'étanchéité pour solin à base caoutchouté

DESCRIPTION ET UTILISATION

LEXPLAST TRUELLE est un ciment de solin de toiture modifié chimiquement, à usages multiples, renforcé avec des polymères sélectionnés. Il est conçu pour arrêter les fuites sur les surfaces métalliques ou asphaltées et pour réparer et adhérer les membranes SBS à base de bitume modifié. En outre, il peut réparer les fissures dans les solins et aider à prévenir les fuites autour des avant-toits. LEXPLAST TRUELLE peut également être utilisé comme ciment de raccord.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Adhésion sur surfaces mouillées - Adhésion supérieure sur surfaces mouillées lors des tests effectués conformément à la norme ASTM D3409.

Flexible - Pourcentage d'allongement et de rétraction exceptionnellement élevé.

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS

ASTM D 4586, TYPE I, CLASSE I et II

EMBALLAGE

Contenant de 18,93 L (5 gallons US).
Poids par contenant : 20,9 kg (46 lb).

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver sous clé.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Après avoir enlevé la saleté, la graisse ou l'huile, appliquer des couches régulières de 3,2 mm à 6,35 mm ("1/8" à "1/4") d'épaisseur sur les surfaces sèches à l'aide d'une truelle. Pour les surfaces humides, appliquer des couches de 6,35 mm (1/4 po) d'épaisseur ou plus pour arrêter la fuite. Appliquer une pression pour assurer une bonne adhérence. Couvrir tous les conduits d'évacuation avant d'appliquer le produit et les garder couverts jusqu'à ce que le ciment soit complètement sec.

CAUTIONS & LIMITATIONS

- Ne pas utiliser sur le goudron de charbon, les membranes EPDM ou autres toitures monocouches.
- Ne pas diluer.
- INFLAMMABLE ! Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues.

- Éviter tout contact avec la peau et éviter d'inhaler les fumées ou les pulvérisations.
- Ne pas utiliser à l'intérieur.
- Avant de travailler avec ce produit, consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour connaître les précautions à prendre en matière de santé et de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés	
Matières non volatiles, solides par poids	75%
Solvant volatil, par poids	25%
Charge minérale et/ou autres stabilisateurs, en poids	20%
Teneur en eau, par volume	0,05%
Poids net	3,86 kg/3,79L (8,5lb/gal)
Épaisseur de la pellicule sèche sans absorption appliquée à un taux de	1,21 m² par 3,79 L (13 pi² par gallon) : 1,96 mm (77 Mils)
Temps de séchage au taux d'application recommandé	2 jours - Coquille externe
Température de service	De -34°C à 65°C (de -30°F à + 150°F)
Performance à 60°C (140° F), ASTM D 4586	Pas d'affaissement, pas de cloques
Performance à 0°C (32° F), ASTM D 4586	Pas de fissure, pas de séparation
Point d'éclair, C.C., ASTM D 93	40°C (104°F) Minimum
État dans le seau :	Homogène
Allongement à 23 °C (73 °F) :	270% minimum
Nettoyage des outils :	Utilisez de l'alcool minérale.

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307
3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.

23092025